



POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (PELBD)



IMPORTADO				NACIONAL			
CÓDIGO	IF (190°C/ 2,16kg)	DENSIDADE	MARCA	APLICAÇÃO	CÓDIGO BRASKEM	IF (190°C/ 2,16kg)	DENSIDADE
118N	1	0.918	سابك sabic	Filme stretch, Sacaria industrial	FG31	1	0,919
118W	1	0.918		Filme para empacotamento automático	LL118/21	1	0,918
118N	1	0.918		Sacaria industrial	LF0720 20AF	0,7	0,921
118W	1	0.918		Filme para empacotamento automático	LF0720 21AF	0,7	0,921
118W	1	0.918		Filme para empacotamento automático	LF1020 21AF	1	0,918
218W	2	0.918		Embalagem flexível (Filmes tubulares)	LL218/21	2	0,917
318B	2,8	0.918		Filme stretch	LF320	2,7	0,919
318B	2,8	0.918		Filme stretch	LL318	2,7	0,918
318B	2,8	0.918		Filme stretch	HC1828	2,8	0,918
R50035E	5	0.935		Rotomoldagem	ML4400N	3,9	0,939
R50035E	5	0.935		Rotomoldagem	MR435UV	4	0,934
R50035E	5	0.935		Filme gofrado	LH537	4,8	0,937
R50035E	5	0.935		Rotomoldagem	ML3400N	5	0,935
M200024	20	0.924		Masterbatches	ML2400N	20	0,926
M200024	20	0.924		Injeção tampas	IC32	29	0,924
M500026	50	0.926		Injeção tampas	IF33	48	0,931
M500026	50	0.926	Injeção tampas	IN34	48	0,939	